

Песок из пористых горных пород
ГОСТ 22263-76

Область применения:

В производства для строительных растворов, легких бетонов и сухих строительных смесей. В качестве заполнителя при производстве асфальтобетона.

Технические характеристики

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит мм	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Прошло через 0,16	Итого
Частные остатки на ситах, по массе %	17,94	14,04	30,08	25,44	6,44	6,06	100%
Полные остатки на ситах, по массе %	17,94	31,98	62,06	87,5	93,94	100%	261,2

2. Содержание частиц размером 5 мм 5,0 %
3. Влажность 2,6 %
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц 14,2 %
5. Содержание глины в комках 0
6. Модуль крупности песка Мкр 2,9