

Щебень карбонатный ТУ 5712-001-00762661-2016
фракция (10-80)

Область применения

Для устройства временных дорог и оснований тротуаров для отсыпки оснований под различные площадки для планировки и обустройства территории

Технические характеристики

1. Прочность исходной горной породы до 30МПа
2. Морозостойкость 15 циклов
3. Коэффициент размягчения 0,7
4. Насыпная плотность 1200кг/м³